



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

TA12-223002

Kegro Deuren BV

AL/RC

DEURENFABRIEK:

KEGRO | DEUREN

Kegro Deuren BV
Postbus 94
6560 AB Groesbeek

Uithoorn/Groesbeek,
April- 2012

Uw contactpersoon:
de heer J.H.M.M. Siebum
Area Manager Wood
Finishes
Tel. 06-20437446
e-mail:
johan.siebum@ppg.com

VERFTECHNISCH ADVIES

BUITENSCHILDERWERK OP HOUT (NB)

Voor de hoofdstukken “ALGEMEEN” en “ZORG EN AFWERKING” op dit advies van invloed zie de verftechnische adviezen op www.kegro.nl

Dekkend Concept III

Zie voor de algemene bepalingen, uitvoeringsrichtlijnen en zorg en onderhoud de verftechnische adviezen op www.kegro.nl

| | | |
|------------------|---|--|
| Bouwdeel | : | <u>dekkende</u> behandeling van deuren en of ramen <u>Concept III</u> (klimaatscheidend) |
| Materiaal | : | massieve of vlakke deuren (met een HDF of triplex dekplaat) |
| Afwerking | : | dekkend Concept III aflak |

Systeem conform Concept III BRL 0803 voor houten deuren en BRL 0801 voor houten gevelelementen.

Opmerking

- De totale droge laagdikte van het door Kegro Deuren B.V. aangebrachte verfsysteem op de deuren en ramen dient op het buitenvlak minimaal 150 µm te zijn.
De droge laagdikte gemeten conform ISO 2808 i.c.m. SKH-Publicatie 98-04 2006, Bijlage 4

Behandeling in de deurenfabriek

- De deuren of ramen zijn geheel alzijdig voorzien van een transparante sproeilaag PPG Wood Finishes 121Q.
- De deuren of ramen zijn vervolgens alzijdig voorzien van PPG Wood Finishes 104Q of PPG Wood Finishes 108Q, aangebracht middels spuitapplicatie.

Bijwerken van beschadigingen op de bouwplaats, buitenzijde

- Verontreinigingen verwijderen door de deur te reinigen met ProGold Allesreiniger, daarna het oppervlak in zijn geheel grondig schuren (advies, indien mogelijk, excentrisch roterend schuren met minimaal korrel P220 of matten met Scotch Brite middel/fijn).
- Beschadigde delen bijwerken met Sigma Torno Primer.
- Eventuele schade repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Alle bijgewerkte delen tot de oorspronkelijke laagdikte afschilderen met Sigma Torno Satin of Semi-Gloss.

Vanuit esthetisch oogpunt is het raadzaam om de deur in zijn geheel over te schilderen:

- Het geheel afschilderen met Sigma Torno Satin of Semi-Gloss; droge laagdikte 30 µm, al naar gelang de keuze van de opdrachtgever.