



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

TA12-223002

Kegro Deuren BV

AL/RC

DEURENFABRIEK:

KEGRO | DEUREN

Kegro Deuren BV
Postbus 94
6560 AB Groesbeek

Uithoorn/Groesbeek,
April- 2012

Uw contactpersoon:
de heer J.H.M.M. Siebum
Area Manager Wood
Finishes
Tel. 06-20437446
e-mail:
johan.siebum@ppg.com

VERFTECHNISCH ADVIES

BUITENSCHILDERWERK OP HOUT (NB)

Voor de hoofdstukken “ALGEMEEN” en “ZORG EN AFWERKING” op dit advies van invloed zie de verftechnische adviezen op www.kegro.nl

Transparant Concept III

Bouwdeel	:	<u>transparante</u> behandeling van deuren <u>Concept III</u> (klimaatscheidend)
Materiaal	:	massieve of vlakke deuren (met een HDF met edelfineer of triplex dekplaat)
Afwerking	:	transparant Concept III aflak

Systeem conform Concept III BRL 0803 voor houten deuren

Opmerking

- De totale droge laagdikte van het door Kegro Deuren B.V. aangebrachte verfsysteem op de deuren en ramen dient op het buitenvlak minimaal 150 µm te zijn.
De droge laagdikte gemeten conform ISO 2808 i.c.m. SKH-Publicatie 98-04 2006, Bijlage 4

Behandeling in de deurenfabriek

- De deuren zijn geheel alzijdig voorzien van een transparante sproeilaag PPG Wood Finishes 121Q of een transparante spuitsealer van PPG Wood Finishes.
- De deuren zijn vervolgens alzijdig voorzien van Sigmawood TE30 Semi-Gloss aangebracht middels spuitapplicatie.

Bijwerken van beschadigingen op de bouwplaats, buitenzijde

- Verontreinigingen verwijderen d.m.v. ProGold Allesreiniger en het geheel schuren met Scotch-Brite.
- Beschadigde delen in kleur bijwerken met Sigmalife VS Acryl Satin.
- Alle bijgewerkte delen tot de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling beitsen met Sigmalife DS Acryl Satin.

Vanuit esthetisch oogpunt is het raadzaam om de deur in zijn geheel over te schilderen:

- Het geheel afwerken met Sigmalife DS Acryl Satin in kleur; droge laagdikte 25 µm.