

Verftechnisch Advies Voorgelakte deuren

De data in dit verftechnisch advies (VTA) is van toepassing op alle Kegro deuren welke fabrieksmatig, **voorgelakt**, worden geproduceerd en geleverd.

Let op: Dit zijn deuren die op het werk nog dienen te worden afgelakt met een bouwverf volgens bijgaand advies.

Inhoudsopgave

1: Toegepaste producten vanuit Kegro deuren	2
1A: Dekkende kleuren:	2
1B: Transparante kleuren:	2
1C: Beglazingskit.....	2
2: Verftechnisch Advies.....	2
2A: Aflakken van de deur.....	2
2B: Onderhoud aan de deur	3
3: Overige opmerkingen.....	4
4: Disclaimer.....	5

1: Toegepaste producten vanuit Kegro deuren

1A: Dekkende kleuren:

Alle voorgelakte buitendeuren met dekkende kleuren worden voorzien van een KOMO BRL 0817 gecertificeerd voorlak verfsysteem welke bestaat uit een flowcoatlaag en een midcoat spuitlaag, gevolgd door een dekkende voorlak:

- Voorlak: Rubbol WF 3920

1B: Transparante kleuren:

Alle transparante deuren van Kegro worden uitsluitend tot een aflakniveau afgewerkt. Zie hiertoe het Verteknisch Advies Aflak Deuren (VTA201901).

1C: Beglazingskit

Toegepaste beglazingskit: Den Braven Sealants Windowseal Plus.

2: Verftechnisch Advies

2A: Aflakken van de deur

Let op: De deur dient uiterlijk 18 maanden na levering afgelakt te worden.

Algemene voorbehandeling

- Het gehele oppervlak reinigen met reinigingsmiddel Polyfilla Pro S600, verdund met water;
- Het gehele oppervlak schuren/matteren met fijn schuurpapier (P320 of fijner);
- Eventuele kleine beschadigingen (alleen bij dekkend schilderwerk) repareren met Polyfilla Pro W110 (1K acrylaatplamuur, of een gelijkwaardig product);
- Eventuele grote beschadigingen (alleen bij dekkend schilderwerk) repareren met Polyfilla Pro W350 (2K reparatiemiddel, of een gelijkwaardig product). Geen polyesterplamuur gebruiken;
- Het gehele oppervlak stofvrij maken;
- Aflakken dient te allen tijde te gebeuren in een kwastlaag met droge laagdikte van ten minste 30µm.

Afwerking buitenzijde dekkend schilderwerk oplosmiddelhoudend

- Beschadigde en kale plekken gronden met Rubbol Primer Extra;
- Bijgewerkte plaatsen overgronden met Rubbol Primer Extra;
- Voor een hoogglans afwerking het geheel aflakken met Rubbol XD High Gloss;
- Voor een halfglans afwerking het geheel aflakken met Rubbol XD Semi Gloss;
- Voor een zijdeglans afwerking het geheel aflakken met Rubbol Satura.

Afwerking buitenzijde dekkend schilderwerk watergedragen

- Beschadigde en kale plekken gronden en overgronden met Rubbol BL Primer;
- Voor een hoogglans afwerking het geheel aflakken met Rubbol BL Rezisto High Gloss;
- Voor een halfglans afwerking het geheel aflakken met Rubbol BL Safira;
- Voor een zijdeglans afwerking het geheel aflakken met Rubbol BL Satura.

Afwerking binnenzijde dekkend schilderwerk

- Beschadigde en kaal gekomen plekken gronden met Rubbol BL Rezisto Primer;
- Bijgewerkte plekken overgronden met Rubbol BL Rezisto Primer;
- Voor een hoogglans afwerking het geheel aflakken met Rubbol BL Rezisto High Gloss;
- Voor een halfglans afwerking het geheel aflakken met Rubbol BL Rezisto Semi-Gloss;
- Voor een zijdeglans afwerking het geheel aflakken met Rubbol BL Rezisto Satin.

Let op: Rubbers, deurbeslag en de beglazingskit NIET schilderen. Het overschilderen van de beglazingskit geeft problemen, zoals siliconenbesmetting. Technisch gezien is het beter de kit niet te schilderen.

In het kader van universele overschilderbaarheid van Sikkens lakken voor de timmerindustrie met bouwverven (schildersverven) van andere fabrikanten berichten wij u als volgt:

Rubbol WF 3920-03-40 aflak is in systeem goedgekeurd voor gebruik binnen KOMO en is doorgaans, door haar fysische eigenschap en de hybride bindmiddelsamenstelling op basis van acrylaat-copolymeer technologie, overschilderbaar met allegerenommeerde verfproducten op basis van een alkydharsbindmiddel en met waterverdunbare acrylaatdispersies. Uitgangspunt hierbij is dat de opslag heeft plaatsgevonden volgens voorschriften van de KVT en KOMO-SKH en dat tevens de normale voorbehandelingen zoals reinigen en schuren hebben plaatsgevonden.

Indien er toch comptabiliteitsproblemen, tussen de Kegro Deuren voorlak en de-in-het-werk toegepaste aflak, zouden optreden, is het advies van Kegro Deuren en Sikkens dat de schilder contact opneemt met de verfleverancier van de bouwverf, om tot een praktische oplossing te komen in welke vorm dan ook. Voor meer informatie verwijzen wij naar de technische informatie bladen van de Sikkens producten, deze kunt u vinden op de internet site www.sikkens.nl (Sikkens Timmerindustrie).

2B: Onderhoud aan de deur

Let op: Ook tijdens de bouwfase zijn onderstaande richtlijnen van toepassing.

Onderstaande zaken dienen in acht te worden genomen:

- Mechanische beschadigingen tijdens het plaatsen van de deur dienen zoveel mogelijk uitgesloten te worden;
- De beschermingsmiddelen, zoals aangebracht door Kegro Deuren, dienen pas verwijderd te worden op het moment dat alle werkzaamheden in relatie tot het plaatsen van de deur is uitgevoerd. Andere beschermende voorzieningen dienen pas verwijderd te worden na de ruwbouwfase en voor aanvang van het beglazen/schilderwerk;
- Beschadigingen dienen zo snel mogelijk hersteld te worden;
- Het regelmatig reinigen verlengt de levensduur van het verfsysteem. Met name

het reinigen van de liggende delen is van groot belang. Het schilderwerk dient minimaal 1 x per jaar gecontroleerd en gereinigd te worden met een "regulier", niet schurend reinigingsmiddel

- Advies is om 1 x per jaar een Sikkens Onderhoudsdoek ([Link](#)) voor deuren te gebruiken om de glans en de kleur langer te behouden en daarmee de volledige overschilderbeurt uit te stellen;
- Onderhoud ook de binnenzijde van de deur door regelmatig de verflaag, het glas en de kitnaden schoon te maken met een "reguliere" allesreiniger opgelost in water. Overschilderen kan gestuurd op esthetische gronden plaatsvinden.
- Controleer de deur en het verfsysteem periodiek op onderstaande zaken:
 - Zijn er beschadigingen aan de deur of zitten er scheur(tjes) in het verfsysteem. Met name bij het lijstwerk als glaslatten, sierlijsten, panelen, weldorpels en (openstaande) verbindingen is een periodieke controle van belang;
 - Is de beglazingskit nog intact;
 - Verkrijt het verfsysteem; verpoederd het verfsysteem als het wordt gereinigd.

Bij de constatering van een van bovenstaande zaken dient het gebrek tijdig te worden hersteld. Alle openingen dichtten met een overschilderbare kit, loskomende beglazingskit uitsnijden en vervangen. Barsten in, of verkrijgt schilderwerk (plaatselijk) herstellen. De deur zal in de daarop volgende jaren in zijn geheel moeten worden overgeschilderd.

De onderhoudscyclus van verfsystemen wordt bepaald door een groot aantal factoren zoals o.a.;

- Noord- en oostzijde versus verfsystemen op de zuid- en westzijde;
- De mate waarin het te beschermen bouwdeel blootstaat aan zon, regen, wind en vervuiling;
- Toegepaste kleur (licht of donker). Het oppervlak van donkere kleuren warmt sterker op dan het oppervlak van een lichte kleur.

Te verwachten onderhoudscyclus buitenzijde van de deur:

- Indien de deur is afgelakt met Sikkens Rubbol XD High Gloss of Rubbol XD Semi Gloss, dan is de verwachting dat deze na 7 - 10 jaar overgeschilderd dient te worden;
- Indien de deur is afgelakt met een watergedragen systeem van Sikkens, zoals voorgaand beschreven (Rubbol BL Satura of Rubbol BL Safira), dan is de verwachting dat deze na 5 - 6 jaar overgeschilderd dient te worden.

3: Overige opmerkingen

- Indien plaatselijk bijgeschilderd wordt, dan kan kleurverschil optreden.
- Alle beschreven producten moeten worden verwerkt zoals gespecificeerd in de productinformatiebladen van de producent. In geval van twijfel over de behandelmethode of conditie van de ondergrond, raadpleeg www.sikkens.nl of bel met de afdeling Technische Voorlichting Sikkens Bouwverven: 071 3083400
- Sinds de introductie van de zogenoemde "2010-verven" ontstonden er regelmatig compatibiliteitsproblemen (o.a. cissing) tussen de industriële laag en de kwastverf van de schilder. Door de regelmatig veranderende samenstelling van de bouwverven wordt door leveranciers van industriële systemen aangegeven dat men niet in staat is hierop te anticiperen. Vervolgens is door de ketenpartijen VVVF, FOSAG (Nu OnderhoudNL) en NBvT afgesproken dat de eis tot universele overschilderbaarheid werd losgelaten. Hierover is vervolgens een memo gestuurd naar alle leden van deze ketenpartijen waarin handvatten worden gegeven voor de nieuw ontstane situatie: 1: Timmerfabrieken dienen een afwerkadvies mee te geven hoe gevelelementen afgewerkt kunnen worden en 2: Als een schilder in een

werk tegen compatibiliteitsproblemen aanloopt dan dient deze dit te melden bij zijn verfleverancier en samen dienen ze een oplossing aan te dragen. Het advies van de timmerfabriek is niet dwingend en de schilder kan (i.o.m. zijn verfleverancier) besluiten de afwerking met een ander product/merk te doen. Echter, mocht deze besluiten dat te doen dan zijn schilder en verfleverancier de (enige) partijen die hier een oplossing voor moeten zien te vinden.

4: Disclaimer

De gegevens in dit verftechnisch advies berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaring uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kunnen Kegro Deuren en Sikkens Bouwverven geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze verantwoording en invloed vallen. Kegro Deuren behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

De in dit verftechnisch advies opgenomen informatie dient slechts ter informatie. Kegro Deuren tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie gewaarborgd worden.

Kegro Deuren is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor beslissingen of handelingen van de gebruiker, gebaseerd op grond van de weergegeven informatie. Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel te allen tijden contact op te nemen met de technische dienst van Sikkens Bouwverven.

De informatie in dit verftechnisch advies werd samengesteld naar de laatste kennis van de verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen. Bovendien kunnen grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze vragen, naar het inzicht van de vakkundige verwerker.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave in verband met verdere technische ontwikkelingen verliest dit advies zijn geldigheid.

Op al onze leveringen zijn de Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Wij bieden toegang

BEZOEKADRES
Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek
+31 (0)24 399 95 55
info@kegro.nl
www.kegro.nl

SOCIAL MEDIA

 [KegroDeuren](#)

 [@kegrodeuren](#)

 [kegro-Deuren](#)

KEGRO | DEUREN